

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОЛОТНО DLT



Гидроизоляционное полотно DLT представляет собой полиэтиленовое полотно с функцией гидроизоляции, изготовленное из полиэтилена, высокопрочного полистирольного нетканого материала. Разработано специально для ванных комнат, крыш, кухонь, любых чувствительных к влаге помещений. Материал нетоксичен и устойчив к щелочам, маслам, спиртам, а также перепадам температур и влажности. Способна перекрывать трещины шириной до 1 мм без предварительного заделывания таких трещин.

ПРЕИМУЩЕСТВА



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Значительно сокращает время на гидроизоляционные работы и подготовку оснований к облицовке плиточными покрытиями.



КОНТРОЛЬ ТРЕЩИН

Способна перекрывать трещины шириной до 1 мм на основании.



ОТСУТСТВИЕ ПЛЕСЕНИ

Препятствует возникновению плесени в помещениях с повышенной влажностью.



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

Имеет высокую адгезию к плиточным клеям.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасна для здоровья человека.



УСТОЙЧИВОСТЬ

Обладает высокой устойчивостью к солям, щелочам, спирту, маслам.



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Наклеивается на поверхности по принципу обоев.



ЛЕГКО РЕЖЕТСЯ

Легко режется на нужные отрезки обычными ножницами.



Параметр	Значение
Материал	Полиэтилен; полипропиленовый нетканый материал
Применение	Ванные комнаты, крыши, кухни, любые чувствительные к влаге помещения
Толщина	0,38 мм (EN 1849-2:2019)
Паропроницаемость	EN ISO 12572 93-50% RH
Водонепроницаемость	150 kPa/7 дней
Трещиностойкость	1062-7 категория C.2
Устойчивость к воде	EN 14891, A.6.3; Категория 3 ($\geq 0,5$ MPa)
Устойчивость к щелочи	EN 12311-2; 4 недели 80 °C Отклонения: Предел прочности при растяжении в продольном направлении: -12,3 %. Перекрестное направление: 0,7%. Удлинение при растяжении в продольном направлении: -3,7 %. Перекрестное направление: -10,9 %
Испытание при высоких и низких температурах	EN 12311-2 Отклонения: Предел прочности при растяжении в продольном направлении: 1,8%. Перекрестное направление: 0,7%. Удлинение при растяжении в продольном направлении: -10,4 %. Перекрестное направление: -22,3 %



300
г/м²

Наименование	Гидроизоляционное полотно DLT
Артикул	3573

Размер / Плотность	1x15 м (15м²) / 300г/м²
--------------------	-------------------------



180
г/м²

Наименование	Гидроизоляционное полотно DLT
Артикул	3576

Размер	1x15 м (15м²) / 180г/м²
--------	-------------------------



300
г/м²

Наименование	Гидроизоляционная лента DLT
Артикул	3574

Применение	Герметизация и укрепление стыков плит, переходов между полом и стеной, углов и винтовых креплений
------------	---

Рулон / Плотность	12,5см x 10м / 300г/м²
-------------------	------------------------





300
г/м²



180
г/м²



180
г/м²



<https://dlt.by>

Наименование	Гидроизоляционная лента DLT
Артикул	3575
Применение	Герметизация и укрепление стыков плит, переходов между полом и стеной, углов и винтовых креплений
Рулон / Плотность	30см x 10м / 300г/м²

Наименование	Гидроизоляционная лента DLT
Артикул	3577
Применение	Герметизация и укрепление стыков плит, переходов между полом и стеной, углов и винтовых креплений
Рулон / Плотность	12,5см x 10м / 180г/м²

Наименование	Гидроизоляционная лента DLT
Артикул	3578
Применение	Герметизация и укрепление стыков плит, переходов между полом и стеной, углов и винтовых креплений
Рулон / Плотность	30см x 10м / 180г/м²



САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА DLT

Наименование	Самоклеящаяся гидроизоляционная лента DLT
Артикул	3579
Материал	Бутилкаучук
Применение	Герметизация и укрепление стыков плит, переходов между полом и стеной, углов и винтовых креплений
Рулон	12см x 10м